



Parametry produktu – PP15-04-MCJ

Rohstoffdatenblatt

Product parameters

Masa ceramiczna JARO

Keramische Masse JARO

Analiza chemiczna

Chemische Analyse

SiO ₂	%	56 – 58
Al ₂ O ₃	%	33 - 37 *
TiO ₂	%	max 1,4
Fe ₂ O ₃	%	2,4 – 3,0 *
CaO	%	max 0,5
MgO	%	max 0,6
Na ₂ O + K ₂ O	%	1,6 – 2,2

Wilgotność

Feuchte

% **max 22,0**

Ogniotrwałość zwykła

Feuerfestigkeit

sP min. 171 *

Strata prażenia

Glühverlust

% **9,0 - 12,0 ***

Skurczliwość wysychania

Trockenschwindung

% **6 – 8 ***

Skurczliwość wypalania / Nasiąkliwość

Brennschwindung / Wasseraufnahme

1 200°C	%	4,0 / 8,0
1 300°C	%	4,0 / 7,0

Kolor

Farbe

ciemny beż
dunkel beige

Sposób pakowania

Verpackung

kostki ok. 10 kg zabezpieczone folią, układane na palecie

Würfeln ca. 10 kg mit Folie geschrumpft auf Paletten

* - parametry odbioru, Abnahme Parameter, receipt parameters

Wydanie: 04-06.02.2018