



**Parametry produktu – PP07-04-PG1**

Rohstoffdatenblatt

Product parameters

**Glina palona PG1, PG2**

Schamotte PG1, PG2

Chamotte PG1, PG2

<b>Analiza chemiczna</b> Chemische Analyse Chemical analysis		<b>PG1</b>	<b>PG2</b>
SiO <sub>2</sub>	%	54 – 56	56 - 58
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	37 - 39 *	min. 35 – 37 *
TiO <sub>2</sub>	%	max 1,0	max 1,4
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	2,2 – 2,7 *	2,4 – 2,8 *
CaO	%	max 0,4	max 0,5
MgO	%	max 0,6	max 0,6
Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O	%	1,5 - 2,1	1,6 - 2,2
<b>Wilgotność</b> Feuchte Moisture	%	max 1,0	max 1,0
<b>Ogniotrwałość zwykła</b> Feuerfestigkeit Refractoriness	sP	min. 175 *	min. 173*
<b>Gęstość pozorną</b> Rohdichte True density	g/cm <sup>3</sup>	min. 2,15 *	min. 1,90 *
<b>Porowatość otwarta</b> Offene Porosität Open porosity	%	max 10,0 *	max 12,0 *
<b>Oferowane uziarnienia</b> Liferbare Körnungen Available Grain sizes	mm	0 – 30 mm 0 - 0,5; 0 - 1; 0 - 2; 0,5 - 1 1 - 2; 1 - 3; 2 - 5; 3 – 5; 3 - 6	
<b>Sposób pakowania</b> Verpackung Packing		luzem, big bag, worki papierowe lose, Big Bag, Papiersäcke in bulk, big bags, papier sacks	

\* - parametry odbioru, Abnahme Parameter, receipt parameters

Wydanie: 04 – 06.02.2018