

Parametry produktu – PP14-04-ZSZ

Rohstoffdatenblatt

Product parameters

Zaprawa szamotowa ZSZ I/II

Schamottemörtel ZSZ I/II

Chamotte mortar ZSZ I/II

Ogniotrwałość zwykła Feuerfestigkeit Refractoriness	sP	min. 171 *
Wilgotność Feuchte Moisture	%	max. 1,0 *
Zawartość gliny mielonej Mahltongehalt Content of GroundClay	%	~ 25,0
Analiza sitowa Siebanalyse Sieve analysis		
Nadziarno na sicie 1 mm Überkorn – Siebrückstand 1 mm Oversize on 1 mm sieve	%	max. 5,0 *
Udział frakcji 0 – 0,5 mm Korngrößenverteilung Particle size distribution	%	90,0 – 98,0 *
Sposób pakowania Verpackung Packing	worki papierowe Papiersäcke paper sacks	

* - parametry odbioru, Abnahme Parameter, receipt parameters

Wydanie: 04-06.02.2018